

PURFLEX-X® 10 WHG

TIEFENBACH

ZWEI-KOMPONENTEN-FLÜSSIGKUNSTSTOFF AUF POLYUREABASIS

Seite 1 von 4 →

PURFLEX-X® 10 WHG ist ein lösungsmittelfreier, Zwei-Komponenten-Flüssigkunststoff auf Polyureabasis, bestehend aus **PURFLEX-X® 10 A** (Additive) und **PURFLEX-X® 10 B** (Isocyanate).

Dieses Polyurea-System gehört zu einer neuen Generation besonders hochwertiger Sprühbeschichtungen im WHG-Bereich. **PURFLEX-X® 10 WHG** ist in Kombination mit **PURFLEX-X® 35 G F DIBt** zugelassen (DIBt Zulassungsnr. Z-59.12-422).

EINSATZBEREICHE

PURFLEX-X® 10 WHG ist speziell entwickelt für Anwendungen, die insbesondere eine hohe Oberflächenhärte sowie eine gute Abrieb- und Kratzfestigkeit im WHG-Bereich erfordern:

- Lager- und Umschlagflächen (außen- und innenliegend)
- Boden- und Auffangflächen (außen- und innenliegend)
- Leitungen und Behälter (Pipelines und Reservoirs, ober- und unterirdisch)

PRODUKTVORTEILE

- Zeitsparendes Auftragen
- Hohe Flächenleistung
- Geeignet für komplizierte Geometrien
- Aushärtung in kürzester Zeit
- Weitgehend beständig gegen aggressive Medien
- Keine Zerstörung vorhandener Beschichtungen
- Als Isolierschicht einsetzbar
- Osmosesicher
- Lösemittel- und VOC-frei
- Flüssigkeitsdicht
- Hydrolysefest
- Rissüberbrückend
- Brandhemmend B2 klassifiziert
- Hoch abriebfest

PRODUKTDATEN

Basis	2-Komp. Flüssigkunststoff
Farbe	Gelblich/orange
Gebindegrößen	422 kg (Teil A – 200 kg, Teil B – 222 kg), andere Gebindegrößen auf Anfrage
Materialverbrauch	Mindestschichtdicke: 2,0 mm = Verbrauch: ca 1,2 kg/m ² /mm
Lagerfähigkeit	6 Monate
Lagerbedingungen	In original geschlossenen Gebinden, trocken, bei +15 bis +25 °C

**TIEFENBACH****PURFLEX**

PURFLEX-X® 10 WHG

ZWEI-KOMPONENTEN-FLÜSSIGKUNSTSTOFF AUF POLYUREABASIS

Seite 2 von 4 →

TECHNISCHE DATEN

		TESTMETHODE
Härte	51 Shore D	DIN 53505
Zugfestigkeit	21,5 N/mm ²	DIN 53504
Bruchdehnung	340 %	DIN 53504
Weiterreissfestigkeit	74,0 N/mm	DIN 53515
Abrieb	220 mm ³	DIN 53516
Dichte	1,0 g/cm ³	DIN 53420

KOMPONENTEN-EIGENSCHAFTEN

	PURFLEX-X® 10 A (Additive)	PURFLEX-X® 10 B (Isocyanate)	TESTMETHODE
Farbe	Gelblich/orange	Gelblich/transparent	
Dichte (23 °C)	1,06 g/cm ³	1,1 g/cm ³	DIN 53217/1+2
Viskosität (23 °C) (Brookfield)	500 mPas	1500 mPas	DIN 53019/1
Flammpunkt	> +200 °C	> +200 °C	DIN 52758

UNTERGRUND-BESCHAFFENHEIT

Keine losen Teile, Trennmittel, Ausblühungen, Öl, Bewuchs, Kunststoff- und Bitumenbeschichtungen oder sonstige organische und anorganische Ablagerungen, die haftungsmindernd wirken.

Kein fließendes und stehendes Wasser, ausreichende Festigkeit bei Grundwasserinfiltrationen: Adichtungsmaßnahmen mit Injektions- bzw. Schnelldichtmörteln sind im Voraus erforderlich.

Geeignete Untergründe

- Mauerwerk
- Beton
- Stahl
- Kunststoff



Vertrieb: VA-Coating GmbH
Duisburger Straße 375, 46049 Oberhausen, Telefon +49 208 20799132
vertrieb@va-coating.com, www.va-coating.com



TIEFENBACH

PURFLEX

PURFLEX-X® 10 WHG

ZWEI-KOMPONENTEN-FLÜSSIGKUNSTSTOFF AUF POLYUREABASIS

Seite 3 von 4 →

UNTERGRUND-VORBEHANDLUNG

- Druckwasserstrahlen oder Strahlen mit festem Strahlmittel
- Zusätzliche Bestandsaufnahme des Untergrundes, eventuell nachträgliche mechanische Maßnahmen, wenn der Untergrund nicht tragfähig erscheint
- Vorabdichtung, Rissinjektion und Ausbesserung von vorhandenen Fehlstellen
- Aufbringen der Grundierung (satt und porenfrei)
- Bei Bedarf ist eine spezielle Beratung einzuholen

Auswahl möglicher Grundierungen

Mineralisch:

PURFLEX-X® 35 G F

VORAUSSETZUNGEN MINERALISCHER UNTERGRUND

Siehe Verfahrenshandbuch. Bitte anfordern.

VERARBEITUNGS-PARAMETER

Materialtemperatur	PURFLEX-X® 10 A → 70 °C, PURFLEX-X® 10 B → 75 °C
Mischverhältnis	1:1
Typische Drücke	150 – 180 bar

VERARBEITUNGSHINWEISE

Reaktionszeit	7 – 10 Sek.
Aushärtung	1 Min.
Begehbar	2 Std.



Vertrieb: VA-Coating GmbH
Duisburger Straße 375, 46049 Oberhausen, Telefon +49 208 20799132
vertrieb@va-coating.com, www.va-coating.com

PURFLEX-X[®] 10 WHG

ZWEI-KOMPONENTEN-FLÜSSIGKUNSTSTOFF AUF POLYUREABASIS

TIEFENBACH

PURFLEX

Seite 4 von 4 ←

WICHTIGE HINWEISE

Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen

Siehe Sicherheitsdatenblätter. Bitte anfordern.

Wichtige Sicherheitshinweise

Der Umgang mit Zwei-Komponenten-Beschichtungssystemen erfordert besondere Sorgfalt bei der Handhabung. Vor jeder Anwendung sollten die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt (SDS) beachtet werden. Sicherheitsdatenblätter werden zur Verfügung gestellt durch die Tiefenbach PURFLEX GmbH. SDS werden regelmäßig aktualisiert. Vor der Verwendung unserer Produkte sollte daher stets die Verfügbarkeit der aktuellsten Version erfragt werden.

Wichtige Verarbeitungshinweise

Die Tiefenbach PURFLEX GmbH ermutigt ihre Kunden, die Anwendung von Produkten der Tiefenbach PURFLEX GmbH stets aus der Perspektive der Sicherheit und der Umweltqualität zu überwachen. Um zu helfen, sicherzustellen, dass Produkte der Tiefenbach PURFLEX GmbH nicht in einer Weise eingesetzt werden, für die sie nicht bestimmt sind, werden Mitarbeiter der Tiefenbach PURFLEX GmbH Sie gerne zur Beachtung der ökologischen und sicherheitstechnische Belange unterstützen.

Abfallschlüssel

→ 02 01 04

Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen)

Basis der technischen Angaben

Die angegebenen Daten und Verarbeitungshinweise beruhen auf Labortests. In der Praxis können die gemessenen Werte, aufgrund von Beeinflussungen außerhalb unseres Wirkungsbereiches, davon abweichen.

Rechtsgrundlage

Die gefertigten Angaben sowie die Empfehlungen für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, bei angemessener Lagerung und Anwendung. Aufgrund unterschiedlicher Werkstoffe, Untergründe und von der Norm abweichender Arbeitsbedingungen, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen und Anmerkungen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit uns zur Last gelegt wird. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese erhalten Sie auf www.tiefenbachpurflex.de. Es gilt das jeweils aktuelle technische Merkblatt.